SCHEDA TECNICA

# NORMALCEM

## CEM II/B-LL 32,5 R

| | |
|---|---|
| **Prodotto** | Cemento Portland al calcare tipo II/B-LL 32,5R secondo EN 197-1, prodotto nello stabilimento di **Cadola (BL).** |
| **Composizione** | Clinker, gesso, calcare (LL). |
| **Applicazione** | Cemento per tutti i tipi di applicazioni standard, produzione calcestruzzo, malte, intonaci, manufatti, etc. |
| **Proprietà** | Il cemento è caratterizzato dal rapido sviluppo delle resistenze iniziali, e ottime resistenze finali, conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 197/1 ed è dotato di marchio come previsto dal Regolamento comunitario 305/2011/EU.<br>Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del cemento, inferiori allo 0,0002%. |
| **Dati tecnici** | Resistenza a compressione secondo EN 196<br>2 giorni 18-22 MPa<br>28 giorni 37-42 MPa<br>Tempo di presa 150-200 min<br>Blaine 3400-3600 cm²/g<br>Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006. |
| **Confezione** | Sfuso o in sacco da 25 kg. |
| **Stoccaggio** | In luogo asciutto, privo di fonti di calore e sugli imballi originali (sacco).<br>Il prodotto fornito in sacco dovrà essere consumato entro 3 mesi dalla data di confezionamento (data di spedizione in caso di prodotto sfuso). |
| **Controllo Qualità** | Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: **0970-CPR-0786** |

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.

**Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità.** **Data: giugno 2017**

**w&p Cementi SpA**
STABILIMENTO di Loc. Cadola - Ponte nelle Alpi (BL), 33078 San Vito al Tagliamento (PN), Italia,
T +39 (434) 844444, F +39 (434) 85359, e-mail: info@wup-cementi.it
**www.wup-cementi.it**