

## Durocem T

<b>Prodotto</b>	legante speciale per lavori di gunitaggio a secco. Durocem T rispetta le linee guida OVBB sui calcestruzzi a proiezione
<b>Composizione</b>	Clinker
<b>Applicazione</b>	Durocem T è un legante speciale per la produzione di calcestruzzo a proiezione nel metodo di spruzzatura a secco utilizzando aggregati asciutti. Per evitare rischi di di pre-idratazione e per una qualità ottimale del calcestruzzo spruzzato è richiesto un contenuto di umidità del totale di meno dello 0,2% sull'aggregato. Per l'applicazione ottimale, la temperatura dell'aggregato dovrebbe essere tra + 8 ° C e + 30 ° C.
<b>Proprietà</b>	Utilizzando questo legante con presa ed indurimento rapidi, la reazione idratante incomincia poco dopo l'aggiunta dell'acqua sull'ugello di proiezione, ad una temperatura di circa 20 °C dopo circa un minuto
<b>Dati tecnici</b>	<p>Resistenza a compressione secondo direttive co rapporto A/C 0,35.</p> <p>3 ore ca 2 MPa          6 ore ca 5 MPa          24 ore ca 25 MPa          28 giorni ca. 45 MPa</p> <p>Tempo di inizio presa ca 2 min          Tempo di fine presa ca 4 min          Superficie specifica ca 4300 cm<sup>2</sup>/g          Equivalente in alcali ca. 0,9 %          Temperatura utilizzo tra +8°C e +30°C          Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.</p>
<b>Confezione</b>	Sfuso.
<b>Stoccaggio</b>	In luogo asciutto (silo). Il prodotto fornito dovrà essere consumato entro 1 mese dalla data di spedizione.
<b>Controllo Qualità</b>	Autocontrollo secondo: <b>ÖVBB-Richtlinie Spritzbeton 2009</b>
<p>Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.</p>	
<p>Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità. <b>Data: Gennaio 2017</b></p>	

**w&p Zement GmbH**

**Wietersdorf:** Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wietersdorf@zement.wup.at

**Peggau:** Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at



[www.zement.wup.at](http://www.zement.wup.at)