

## Estrich Zement CEM II/A-S 42,5 N

<b>Prodotto</b>	Cemento tipo II/A-S 42,5N secondo EN 197-1, prodotto nello stabilimento w&p Zement GmbH di Wietersdorf (A).
<b>Composizione</b>	Clinker, gesso e loppa.
<b>Applicazione</b>	Cemento da impiegarsi in tutte le applicazioni dove è richiesto un cemento standard, per tutte le classi di esposizione (ad eccezione di attacchi da parte dei solfati). Particolarmente adatto per l'utilizzo della produzione di massetti.
<b>Proprietà</b>	Lavorabilità buona e buon rapporto acqua/cemento, scarsa tendenza a segregare, ottime resistenze finali. Le proprietà del massetto, in particolare l'interazione fra tutti i componenti del calcestruzzo, devono essere verificate con prove iniziali. Per ottenere una qualità ottimale del massetto è particolarmente importante una buona compattazione e stagionatura.
<b>Dati tecnici</b>	Resistenza a compressione secondo EN 196 2 giorni ca. 21 MPa 28 giorni ca. 50 MPa Tempo di presa 150 min Superficie specifica ca 3400 cm <sup>2</sup> /g  Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.
<b>Confezione</b>	Sfuso ed in sacco da 25 kg
<b>Stoccaggio</b>	In luogo asciutto e privo di fonti di calore. Il prodotto fornito in sacco dovrà essere consumato entro 3 mese dalla data di confezionamento. Il prodotto sfuso entro 1 mese dalla data di consegna.
<b>Controllo Qualità</b>	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: <b>2523-CPR-0095</b>

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.

Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità. **Data: Gennaio 2017**



**w&p Zement GmbH**

**Wietersdorf:** Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: [wietersdorf@zement.wup.at](mailto:wietersdorf@zement.wup.at)

**Peggau:** Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: [peggau@zement.wup.at](mailto:peggau@zement.wup.at)

[www.zement.wup.at](http://www.zement.wup.at)