

Glockner Zement CEM I 52,5 R

Prodotto	Cemento Portland tipo I 52,5R secondo EN 197-1, prodotto nello stabilimento w&p Zement GmbH di Wietersdorf (A).
Composizione	Clinker, gesso.
Applicazione	Cemento da impiegarsi dove è richiesto elevato sviluppo delle resistenze iniziali. Particolarmente adatto per confezionamento di prefabbricati in calcestruzzo ed opere in calcestruzzo posate a temperature basse. Tuttavia l'uso di cemento Glockner non esonera dalla verifica delle basse temperature invernali per l'impiego dei calcestruzzi (es. pericolo gelate). Glockner cemento non è adatto per i componenti di massivi. Ad alte temperature, si consiglia cautela.
Proprietà	Il cemento è caratterizzato elevate resistenze iniziali e basso tempo di presa. Le proprietà del calcestruzzo, in particolare l'interazione fra tutti i componenti del calcestruzzo, devono essere verificate con prove iniziali. Per ottenere una qualità ottimale del calcestruzzo è particolarmente importante una buona compattazione e stagionatura.
Dati tecnici	Resistenza a compressione secondo EN 196 2 giorno ca. 26 MPa 2 giorni ca. 37 MPa 28 giorni ca. 62 MPa Tempo di presa ca. 130 min Superficie specifica ca 4800 cm ² /g Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.
Confezione	Sfuso ed in sacco da 25 kg.
Stoccaggio	In luogo asciutto e privo di fonti di calore. Il prodotto fornito in sacco dovrà essere consumato entro 3 mese dalla data di confezionamento. Il prodotto sfuso entro 1 mese dalla data di consegna.
Controllo Qualità	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: 2523-CPR-0087

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.

Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità. **Data: Gennaio 2017**

w&p Zement GmbH

Wietersdorf: Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wietersdorf@zement.wup.at

Peggau: Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at



www.zement.wup.at