

## Schöckel Zement CEM III/A 32,5 N

<b>Prodotto</b>	Cemento alla loppa tipo III/A 32,5N secondo EN 197-1, prodotto nello stabilimento w&p Zement GmbH di Peggau (A).
<b>Composizione</b>	Clinker, gesso e loppa
<b>Applicazione</b>	Cemento d'altoforno per confezionamento calcestruzzo con bassa esigenza di resistenza iniziale e moderatamente resistente agli attacchi solfatici. Particolarmente adatto per getti massivi.
<b>Proprietà</b>	Lavorabilità buona e lunga a causa dell'elevata percentuale di loppa d'altoforno. Lo sviluppo della resistenza è inizialmente lento, ma aumenta successivamente. Le proprietà del calcestruzzo, in particolare l'interazione fra tutti i componenti del calcestruzzo, devono essere verificate con prove iniziali. Per ottenere una qualità ottimale del calcestruzzo è particolarmente importante una buona compattazione e stagionatura.
<b>Dati tecnici</b>	Resistenza a compressione secondo EN 196 7 giorni ca 27 MPa 28 giorni ca. 43 MPa Tempo di presa ca 240 min Superficie specifica ca 3800 cm <sup>2</sup> /g Densità 2,99 g/cm <sup>3</sup> Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.
<b>Confezione</b>	Sfuso.
<b>Stoccaggio</b>	In luogo asciutto (silo). Il prodotto fornito dovrà essere consumato entro 1 mese dalla data di spedizione.
<b>Controllo Qualità</b>	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: <b>2523-CPR-0083</b>

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.

Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità. **Data: Gennaio 2017**

**w&p Zement GmbH**

**Wietersdorf:** Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wietersdorf@zement.wup.at

**Peggau:** Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at



[www.zement.wup.at](http://www.zement.wup.at)