

## CALSAL CEM II/A-LL 42,5 R

<b>Prodotto</b>	CALSAL, cemento Portland al calcare, classe di resistenza 42,5 ed elevata resistenza iniziale (R), prodotto secondo allo standard EN 197-1 nella fabbrica SALONIT ANHOVO (SI).								
<b>Composizione</b>	Clinker di cemento Portland, calcare (LL), < 5 % costituenti secondari, gesso								
<b>Proprietà</b>	Il cemento è caratterizzato da elevate resistenze iniziali e finali e proprietà costanti.								
<b>Utilizzo</b>	CALSAL è adatto per i prodotti prefabbricati in calcestruzzo, per i calcestruzzi armati e non armate, nonché i precompressi in cui si desidera un rapido sviluppo della resistenza.								
<b>Dati tecnici</b>	<p>Valori medi per le proprietà del cemento</p> <table> <tr> <td>Resistenza a compressione iniziale (2 giorni)</td> <td>31 MPa</td> </tr> <tr> <td>Resistenza a compressione normalizzata (28 giorni)</td> <td>58 MPa</td> </tr> <tr> <td>Tempo di inizio presa</td> <td>190 min</td> </tr> <tr> <td>Peso specifico</td> <td>3,06 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> </table> <p>Il contenuto di cromo idrosolubile (VI) è conforme ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006.</p>	Resistenza a compressione iniziale (2 giorni)	31 MPa	Resistenza a compressione normalizzata (28 giorni)	58 MPa	Tempo di inizio presa	190 min	Peso specifico	3,06 g/cm <sup>3</sup>
Resistenza a compressione iniziale (2 giorni)	31 MPa								
Resistenza a compressione normalizzata (28 giorni)	58 MPa								
Tempo di inizio presa	190 min								
Peso specifico	3,06 g/cm <sup>3</sup>								
<b>Confezione</b>	Sfuso.								
<b>Stoccaggio</b>	Conservare in silos di cemento impermeabile o metallici, proteggere dall'umidità dell'aria. Durata di conservazione: 3 mesi.								
<b>Controllo Qualità</b>	La qualità dei prodotti è garantita da un continuo controllo della qualità in fabbrica. Numero del certificato di costanza della prestazione: <b>1404-CPR-2429</b>								
<p>I suggerimenti ai clienti vengono forniti sulla base delle nostre precedenti esperienze e riflettono lo stato attuale delle conoscenze nella tecnologia e nella pratica. I dati hanno carattere informativo e non rappresentano un obbligo contrattuale del produttore, sono possibili fluttuazioni nell'ambito dei requisiti dello standard. L'acquirente è responsabile dell'uso corretto e finalizzato del prodotto. Istruzioni più dettagliate per un uso sicuro sono disponibili nella scheda dei dati di sicurezza che è disponibile sul sito web del produttore <a href="http://www.salonit.si">www.salonit.si</a> e presso il vostro rivenditore.</p>									
<p><b>Sostituisce tutte le versioni precedenti.</b> <span style="float: right;"><b>Data: gennaio 2018</b></span></p>									

