

## SPECIAL 42,5 R CEM II/A-M (LL-S) 42,5 R

<b>Prodotto</b>	SPECIAL 42,5 R, cemento Portland composito, classe di resistenza 42,5 con elevata resistenza iniziale (R), prodotto secondo allo standard EN 197-1 nella fabbrica SALONIT ANHOVO (SI).
<b>Composizione</b>	Clinker di cemento Portland, calcare (LL), loppa d'altoforno (S), <5 % costituenti secondari, gesso
<b>Proprietà</b>	Il cemento SPECIAL 42,5 R è caratterizzato da un'elevata continuità nelle proprietà raggiunte, un rapido sviluppo della resistenza e un'elevata resistenza finale, nonché una buona compatibilità con vari additivi chimici per calcestruzzo.
<b>Utilizzo</b>	Il cemento SPECIAL 42,5 R è adatto per calcestruzzi da trasporto, resistenti al congelamento, spritz beton e autoscompattanti (SCC), per cementi armati, non armati e precompressi in cui si desidera un rapido sviluppo della resistenza e per i prodotti prefabbricati in calcestruzzo.
<b>Dati tecnici</b>	Valori medi per le proprietà del cemento Resistenza a compressione iniziale (2 giorni) 29 MPa Resistenza a compressione normalizzata (28 giorni) 57 MPa Tempo di inizio presa 180 min Peso specifico 3,04 g/cm <sup>3</sup> Il contenuto di cromo idrosolubile (VI) è conforme ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006.
<b>Confezione</b>	allo stato sfuso, in sacchi da 25 kg
<b>Stoccaggio</b>	Conservare in imballaggi integri, in ambienti coperti, freschi e asciutti, protetti dall'umidità dell'aria. Durata di conservazione: 3 mesi per il cemento allo stato sfuso e 6 mesi per il cemento in sacchi.
<b>Controllo Qualità</b>	La qualità dei prodotti è garantita da un continuo controllo della qualità in fabbrica. Numero del certificato di costanza della prestazione: <b>1404-CPR-2106</b>
I suggerimenti ai clienti vengono forniti sulla base delle nostre precedenti esperienze e riflettono lo stato attuale delle conoscenze nella tecnologia e nella pratica. I dati hanno carattere informativo e non rappresentano un obbligo contrattuale del produttore, sono possibili fluttuazioni nell'ambito dei requisiti dello standard. L'acquirente è responsabile dell'uso corretto e finalizzato del prodotto. Istruzioni più dettagliate per un uso sicuro sono disponibili nella scheda dei dati di sicurezza che è disponibile sul sito web del produttore <a href="http://www.salonit.si">www.salonit.si</a> e presso il vostro rivenditore.	
<b>Sostituisce tutte le versioni precedenti.</b>	<b>Data: Gennaio 2018</b>

