

ULTRASAL 42,5 N CEM I 42,5 N

Prodotto	ULTRASAL 42,5 N, cemento Portland, classe di resistenza 42,5 con una resistenza iniziale ordinaria (N) conforme allo standard EN 197-1 è prodotto nella fabbrica SALONIT ANHOVO (SI).										
Composizione	Clinker di cemento Portland, <5 % costituenti secondari, gesso										
Proprietà	Il cemento si distingue nella sua categoria per la bassa superficie specifica che contribuisce ad un basso consumo di acqua e a uno sviluppo più lento della resistenza nelle fasi iniziali di solidificazione.										
Utilizzo	ULTRASAL 42,5 N è particolarmente adatto per la produzione di prodotti a base di fibre di cemento e altri, per i calcestruzzi armati e non armati.										
Dati tecnici	<p>Valori medi per le proprietà del cemento</p> <table> <tr> <td>Resistenza a compressione iniziale (2 giorni)</td> <td>26 MPa</td> </tr> <tr> <td>Resistenza a compressione normalizzata (28 giorni)</td> <td>52 MPa</td> </tr> <tr> <td>Tempo di inizio presa</td> <td>180 min</td> </tr> <tr> <td>Peso specifico</td> <td>3,11 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Superficie specifica</td> <td>3200 cm²/g</td> </tr> </table> <p>Il contenuto di cromo idrosolubile (VI) è conforme ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006.</p>	Resistenza a compressione iniziale (2 giorni)	26 MPa	Resistenza a compressione normalizzata (28 giorni)	52 MPa	Tempo di inizio presa	180 min	Peso specifico	3,11 g/cm ³	Superficie specifica	3200 cm ² /g
Resistenza a compressione iniziale (2 giorni)	26 MPa										
Resistenza a compressione normalizzata (28 giorni)	52 MPa										
Tempo di inizio presa	180 min										
Peso specifico	3,11 g/cm ³										
Superficie specifica	3200 cm ² /g										
Confezione	Sfuso.										
Stoccaggio	Conservare in silos di cemento impermeabile o metallici, proteggere dall'umidità dell'aria. Durata di conservazione: 3 mesi.										
Controllo Qualità	La qualità dei prodotti è garantita da un continuo controllo della qualità in fabbrica. Numero del certificato di costanza della prestazione: 1404-CPR-2100										
<p>I suggerimenti ai clienti vengono forniti sulla base delle nostre precedenti esperienze e riflettono lo stato attuale delle conoscenze nella tecnologia e nella pratica. I dati hanno carattere informativo e non rappresentano un obbligo contrattuale del produttore, sono possibili fluttuazioni nell'ambito dei requisiti dello standard. L'acquirente è responsabile dell'uso corretto e finalizzato del prodotto. Istruzioni più dettagliate per un uso sicuro sono disponibili nella scheda dei dati di sicurezza che è disponibile sul sito web del produttore www.salonit.si e presso il vostro rivenditore.</p>											
<p>Sostituisce tutte le versioni precedenti. Data: gennaio 2018</p>											

