

UNIVERSAL 42,5 N CEM II/B-M (LL-V) 42,5 N

Prodotto	UNIVERSAL 42,5 N je cemento Portland composito, classe di resistenza 42,5 con resistenza iniziale ordinaria (N), prodotto secondo allo standard EN 197-1 nella fabbrica SALONIT ANHOVO (SI).
Composizione	Clinker di cemento Portland, calcare (LL), cenere volante silicea (V), <5 % costituenti secondari, gesso
Proprietà	Il cemento è caratterizzato da un buon equilibrio di composizione e proprietà, uno sviluppo ottimale della resistenza e una buona lavorabilità del calcestruzzo per la più ampia gamma di applicazioni nel settore dell'edilizia.
Utilizzo	UNIVERSAL 42,5 N è destinato ad un ampio impiego nel settore delle costruzioni: per le costruzioni individuali, per i calcestruzzi armati e non armati meno impegnativi, per la realizzazione dei massetti, dei pavimenti industriali e di altro tipo, nonché di vari prodotti in calcestruzzo. È adatto anche per stabilizzare gli impasti di granuli di pietra per gli strati portanti delle strutture di pavimentazione – l'esecuzione del c.d. stabilizzato in cemento.
Dati tecnici	Valori medi per le proprietà del cemento Resistenza a compressione iniziale (2 giorni) 24 MPa Resistenza a compressione normalizzata (28 giorni) 48 MPa Tempo di inizio presa 170 min Peso specifico 2,97 g/cm ³ Il contenuto di cromo idrosolubile (VI) è conforme ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006.
Confezione	allo stato sfuso, in sacchi da 25 kg
Stoccaggio	Conservare in imballaggi integri, in ambienti coperti, freschi e asciutti, protetti dall'umidità dell'aria. Durata di conservazione: 3 mesi per il cemento allo stato sfuso e 6 mesi per il cemento in sacchi.
Controllo Qualità	La qualità dei prodotti è garantita da un continuo controllo della qualità in fabbrica. Numero del certificato di costanza della prestazione: 1404-CPR-2184

I suggerimenti ai clienti vengono forniti sulla base delle nostre precedenti esperienze e riflettono lo stato attuale delle conoscenze nella tecnologia e nella pratica. I dati hanno carattere informativo e non rappresentano un obbligo contrattuale del produttore, sono possibili fluttuazioni nell'ambito dei requisiti dello standard. L'acquirente è responsabile dell'uso corretto e finalizzato del prodotto. Istruzioni più dettagliate per un uso sicuro sono disponibili nella scheda dei dati di sicurezza che è disponibile sul sito web del produttore www.salonit.si e presso il vostro rivenditore.

Sostituisce tutte le versioni precedenti. **Data: gennaio 2018**

