

SuperMix®C

Prodotto	Aggiunta minerale tipo I per calcestruzzo.						
Composizione	Loppa granulata d'altoforno, calcare, ceneri leggere						
Applicazione	Supermix C trova impiego come carica minerale nella produzione di calcestruzzi. Prima di impiegare Supermix C si raccomanda di effettuare una prova secondo le normative applicabili al calcestruzzo (EN 206 e/o UNI 11104).						
Proprietà	Supermix C è una carica minerale tipo I per calcestruzzi rispondente ai requisiti della EN 12620. Supermix C migliora le caratteristiche di lavorabilità, porosità, impermeabilità all'acqua e comportamento termico del calcestruzzo.						
Dati tecnici	<table> <tr> <td>Superficie specifica</td> <td>ca 5.000 ± 250 cm²/g</td> </tr> <tr> <td>Indice di attività 25 gg</td> <td>≥ 90 %</td> </tr> <tr> <td>Massa volumica</td> <td>2,75 g/cm³</td> </tr> </table>	Superficie specifica	ca 5.000 ± 250 cm ² /g	Indice di attività 25 gg	≥ 90 %	Massa volumica	2,75 g/cm ³
Superficie specifica	ca 5.000 ± 250 cm ² /g						
Indice di attività 25 gg	≥ 90 %						
Massa volumica	2,75 g/cm ³						
Confezione	Sfuso.						
Stoccaggio	L'umidità danneggia irreparabilmente il prodotto, proteggere il prodotto in sili di stoccaggio adeguati.						
Controllo Qualità	Certificato di conformità previ controlli interni ed esterni secondo la EN 12620. Codice dell'ente notificato: Nr. 2523-CPR-0154, Wietersdorf.						
Classificazione in base alle norme sulle sostanze chimiche.	Prodotto non soggetto ad etichettatura.						

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.

Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità.

Data: Ottobre 2018

w&p Zement GmbH

Wietersdorf: Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wietersdorf@zement.wup.at

Peggau: Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at



www.zement.wup.at