

SPECIALCEM CEM II/A-LL 42,5 R a.r.s.

Prodotto	Cemento Portland al calcare tipo II/A-LL 42,5R secondo EN 197-1, a.r.s. secondo UNI 9156, prodotto nello stabilimento di Anhovo (Slovenia), centro di distribuzione San Vito al Tagliamento (PN).
Composizione	Clinker, calcare (LL) e gesso.
Applicazione	Cemento per tutti i tipi di applicazioni standard, produzione calcestruzzo, malte, intonaci, manufatti, etc.
Proprietà	Il cemento è caratterizzato dal rapido sviluppo delle resistenze iniziali, e ottime resistenze finali, conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 197-1 ed è dotato di marchio come previsto dal Regolamento comunitario 305/2011/EU. Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del cemento, inferiori allo 0,0002%.
Dati tecnici	Resistenza a compressione secondo EN 196 2 giorni ca. 30 MPa 28 giorni ca. 55 MPa Tempo di presa ca. 170 min C3A / SO3 ≤ 5 % / ≤ 3 % (a.r.s. secondo UNI 9156) Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.
Confezione	Sfuso.
Stoccaggio	In luogo asciutto, privo di fonti di calore (silo). Il prodotto fornito in sacco dovrà essere consumato entro 3 mesi dalla data di spedizione.
Controllo Qualità	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: 1404-CPR-2429 .

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.

Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità.

Data: aprile 2019



w&p Cementi SpA

Sede e stabilimento: I-33078 – San Vito al Tagliamento (PN); Via Castelnuovo del Friuli, 1; Z.I. Ponte Rosso; T: +39 0434 844444; E: info@wup-cementi.it
Stabilimento di Cadola: I-32014 Ponte nelle Alpi (BL); Loc. Cadola, 10; Tel: +39 0437 982611

www.wup-vementi.it | www.alpacem.com

UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO **Alpacem**
by Wietersdorfer