

Adria Zement

CEM II/B-M(S-L) 32,5 R

Prodotto	Cemento Portland secondo EN 197-1, prodotto nello stabilimento w&p Zement GmbH di Wietersdorf (A).
Composizione	Clinker di cemento Portland, gesso, loppa, calcare Il controllo continuo della produzione durante l'intero processo di produzione garantisce un livello elevato di qualità uniforme.
Applicazione	Cemento Portland per tutte le comuni applicazioni di calcestruzzo e per calcestruzzi in tutte le classi di esposizione (tranne gli attacchi di guida da solfati), se non ci sono requisiti speciali per resistenza precoce e tempi di stripping precoci. Adatto per massetti e getti massivi. Una buona compattazione e post-trattamento sono particolarmente importanti per un'ottima qualità del calcestruzzo. L'aggiunta di additivi secondo EN 206-1 è consentita se sono conformi alle normative pertinenti. Le proprietà del calcestruzzo, in particolare l'interazione di tutti i componenti in calcestruzzo, devono essere verificate con prove iniziali.
Proprietà	Buon tempo di lavorazione e un po' più lungo a causa dell'alta percentuale di sabbia di scorie Sviluppo della forza favorevole con grande post-indurimento. Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006. Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del cemento, inferiori allo 0,0002%.
Valore indicativo	Secondo test sugli standard EN 196 2 giorni 15 MPa 28 giorni 42 MPa Tempo di presa 200 min Superficie specifica 4.300 cm ² /g Densità 2,95 g/cm ³
Confezione	In sacco da 25kg.
Stoccaggio	In luogo asciutto, privo di fonti di calore e sugli imballi originali (sacco). Il prodotto fornito in sacco dovrà essere consumato entro 3 mesi dalla data di confezionamento.
Controllo Qualità	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: 2523-CPR-0096 .

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Poiché il colore dei nostri cementi e leganti può variare a causa delle materie prime, la consegna deve essere coordinata con l'impianto di produzione prima dell'inizio dei cantieri con calcestruzzo a vista.

Richiedere o osservare la scheda di sicurezza

Data: luglio 2020

w&p Zement GmbH

Wietersdorf: Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wietersdorf@zement.wup.at

Peggau: Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at

www.zement.wup.at | www.alpacem.com



EIN UNTERNEHMEN VON **Alpacem**
by Wietersdorfer