

Glockner Zement

CEM I 52,5 R

Prodotto	Cemento Portland secondo EN 197-1, prodotto nello stabilimento w&p Zement GmbH di Wietersdorf (A).
Composizione	Clinker di cemento Portland, gesso Il controllo continuo della produzione durante l'intero processo di produzione garantisce un livello elevato di qualità uniforme.
Applicazione	Cemento Portland per applicazioni in calcestruzzo dove è richiesta un'elevata resistenza iniziale. Particolarmente adatto per lavori di betonaggio a basse temperature e come legante per la produzione di otturazioni di livellamento in EPS rilegate con asciugatura rapida e massetti cementizi di alta qualità. Il cemento Glockner non è adatto a componenti voluminosi. Si consiglia cautela a temperature estreme. L'uso del cemento Glockner non sostituisce le misure di costruzione invernali richieste per le basse temperature. È necessario osservare una buona compattazione e post-trattamento per una qualità del calcestruzzo ottimale. L'aggiunta di additivi secondo EN 206-1 è consentita se sono conformi alle normative pertinenti. Le proprietà del calcestruzzo, in particolare l'interazione di tutti i componenti in calcestruzzo, devono essere verificate con prove iniziali.
Proprietà	Rapido sviluppo della resistenza e rapida asciugatura. Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006. Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del cemento, inferiori allo 0,0002%.
Valore indicativo	Secondo test sugli standard EN 196 1 giorno 25 MPa 2 giorni 39 MPa 28 giorni 62 MPa Tempo di presa 130 min Superficie specifica 4.800 cm ² /g Densità 3,12 g/cm ³
Confezione	Sfuso ed in sacco da 25kg.
Stoccaggio	In luogo asciutto, privo di fonti di calore e sugli imballi originali (sacco). Il prodotto fornito in sacco dovrà essere consumato entro 3 mesi dalla data di confezionamento per il sacco de entro 1 mese lo sfuso, dalla data di spedizione.
Controllo Qualità	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: 2523-CPR-0089 .

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Poiché il colore dei nostri cementi e leganti può variare a causa delle materie prime, la consegna deve essere coordinata con l'impianto di produzione prima dell'inizio dei cantieri con calcestruzzo a vista.

Richiedere o osservare la scheda di sicurezza

Versione: luglio 2020

w&p Zement GmbH

Wietersdorf: Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wiietersdorf@zement.wup.at

Peggau: Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at

www.zement.wup.at | www.alpacem.com



EIN UNTERNEHMEN VON **Alpacem**
by Wietersdorfer