

Schöckel Zement

CEM III/A 32,5 N

Prodotto	Cemento di altoforno secondo EN 197-1, prodotto nello stabilimento Peggau di w & p Zement GmbH.
Composizione	Clinker di cemento Portland, gesso, loppa. Il controllo continuo della produzione durante l'intero processo di produzione garantisce un livello elevato di qualità uniforme.
Applicazione	Cemento di altoforno per applicazioni in calcestruzzo con requisiti di resistenza iniziale bassa e resistenza moderatamente aumentata all'attacco di solfati. Particolarmente adatto per componenti voluminosi. Una buona compattazione e post-trattamento sono particolarmente importanti per un'ottima qualità del calcestruzzo. L'aggiunta di additivi secondo EN 206-1 è consentita se sono conformi alle normative pertinenti. Le proprietà del calcestruzzo, in particolare l'interazione di tutti i componenti in calcestruzzo, devono essere verificate con prove iniziali.
Proprietà	Buona lavorabilità e un po' più a lungo grazie all'elevata percentuale di sabbia di scorie. Sviluppo della resistenza favorevole con grande post-indurimento. Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006. Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del cemento, inferiori allo 0,0002%.
Valore indicativo	Secondo test sugli standard EN 196 7 giorni 27 MPa 28 giorni 43 MPa Tempo di presa 240 min Superficie specifica 3.800 cm ² /g Densità 2,99 g/cm ³
Confezione	Sfuso
Stoccaggio	In luogo asciutto e privo di fonti di calore. Il prodotto fornito sfuso deve essere consumato entro 1 mese dalla data di spedizione.
Controllo Qualità	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: 2523-CPR-0083 .

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Poiché il colore dei nostri cementi e leganti può variare a causa delle materie prime, la consegna deve essere coordinata con l'impianto di produzione prima dell'inizio dei cantieri con calcestruzzo a vista.

Richiedere o osservare la scheda di sicurezza

Versione: luglio 2020

w&p Zement GmbH

Wietersdorf: Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 31310, e-mail: wiewersdorf@zement.wup.at

Peggau: Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 2010, e-mail: peggau@zement.wup.at

www.zement.wup.at | www.alpacem.com

