

## Tauern Zement

### CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38

<b>Prodotto</b>	Cemento Portland secondo EN 197-1, prodotto nello stabilimento di Wietersdorf di w & p Zement GmbH.
<b>Composizione</b>	Clinker di cemento Portland, gesso, loppa, calcare. Il controllo continuo della produzione durante l'intero processo di produzione garantisce un livello elevato di qualità uniforme.
<b>Applicazione</b>	Cemento Portland per tutte le comuni applicazioni in calcestruzzo e per calcestruzzi in tutte le classi di esposizione (tranne l'attacco dei solfati). Particolarmente adatto per impianti preconfezionati di calcestruzzo e calcestruzzo. Una buona compattazione e post-trattamento sono particolarmente importanti per un'ottima qualità del calcestruzzo. L'aggiunta di additivi secondo EN 206-1 è consentita se sono conformi alle normative pertinenti. Le proprietà del calcestruzzo, in particolare l'interazione di tutti i componenti in calcestruzzo, devono essere verificate con prove iniziali.
<b>Proprietà</b>	Buona lavorabilità a causa dell'ottimo rapporto A/C. Ottimo sviluppo della resistenza finale e buona resistenza iniziale. Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006. Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del cemento, inferiori allo 0,0002%.
<b>Valore indicativo</b>	Secondo test sugli standard <b>EN 196</b> 1 giorno 15 MPa 2 giorni 27 MPa 28 giorni 53 MPa Tempo di presa 170 min Superficie specifica 4.200 cm <sup>2</sup> /g Densità 3,03 g/cm <sup>3</sup> Calore idratazione 260 J/g (15 ore) Separazione d'acqua 10 ml (2 ore)
<b>Confezione</b>	Sfuso ed in sacco da 25kg.
<b>Stoccaggio</b>	In luogo asciutto, privo di fonti di calore e sugli imballi originali (sacco). Il prodotto fornito in sacco dovrà essere consumato entro 3 mesi dalla data di confezionamento per il sacco ed entro 1 mese lo sfuso, dalla data di spedizione.
<b>Controllo Qualità</b>	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: <b>2523-CPR-0089</b> .

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura. Poiché il colore dei nostri cementi e leganti può variare a causa delle materie prime, la consegna deve essere coordinata con l'impianto di produzione prima dell'inizio dei cantieri con calcestruzzo a vista.

Richiedere o osservare la scheda di sicurezza

Versione: luglio 2020

**w&p Zement GmbH**

**Wietersdorf:** Wietersdorf 1, A-9373 Klein St. Paul, T +43 (4264) 3131 0, e-mail: wietersdorf@zement.wup.at

**Peggau:** Alois-Kern-Str. 1, A-8120 Peggau, T +43 (3127) 201 0, e-mail: peggau@zement.wup.at

[www.zement.wup.at](http://www.zement.wup.at) | [www.alpacem.com](http://www.alpacem.com)



EIN UNTERNEHMEN VON **Alpacem**  
by Wietersdorfer